


Ficha Técnica		 SUI COLOR más que una Pinturería
Nombre: <u>Multilatex</u>	Revisión: 01	
	Fecha: 01/01/2024	
	Hoja: 1 de 2	

Es un producto multiuso para uso exterior e interior formulada con pigmentos micronizados que logran un buen poder cubritivo contiene agentes antihongos de gran poder residual. Su estructura reológica autocontrolante le otorga óptimo rendimiento, fácil aplicación y muy bajo salpicado.

CARACTERISTICAS GENERALES:

- Formulada con pigmentos micronizados
- Resistente a hongos y a factores climáticos
- Alto poder cubritivo
- Varios colores
- Presentación: 1 lts – 4 lts – 10lts - 20 lts
- Mate

CARACTERISTICAS TECNICAS:

- Peso específico: 1,36 - 1,40
- Viscosidad Stormer: 89 – 95
- Sólidos: 46 - 49 %
- Tiempo de secado al tacto: max. 1 hora
- Secado no pickup time: 3 horas
- Abrasión: excelente resistencia.

INSTRUCCIONES DE USO:


Debe estar limpia, seca, desengrasada, libre de polvo y capas de pintura flojas.

Superficies nuevas: Tratar, de ser necesario, con una mano de Fijador al aguarrás. Finalizar con una dos o tres manos de Látex Exterior Interior.

Superficies a repintar: Eliminar las partes flojas de la pintura anterior, al igual que las partes gruesas de pintura a la cal con profundo rasquetado. Aplicar una mano de Fijador Sellador, rellenar las imperfecciones con Enduido interior, dar una mano de Fijador Sellador y terminar el trabajo con dos o tres manos de Látex Exterior Interior.

En el caso de superficies exteriores, usar fijador al aguarrás y enduido exterior.

Se aplica con pincel, rodillo o soplete. De ser necesario diluir con poca agua. Es posible lograr una amplia gama de colores con el agregado de hasta 30 e.e. de Entonador por litro. Dejar secar 3 horas para repintar; Lavar los elementos empleados con agua y jabón.

Ficha Técnica		 SUI COLOR más que una Pinturería
Nombre: <u>Multilatex</u>	Revisión: 01	
	Fecha: 01/01/2024	
	Hoja: 2 de 2	

PRECAUCIONES:

Producto no inflamable.

Seguridad: Tomar todas las precauciones usuales para el manipuleo y almacenamiento. En todos los casos consultar al médico.

Los restos de producto y desechos de material no deben ser arrojados en los desagües ni en los cursos de agua. Eliminarlos de acuerdo con las recomendaciones sobre el Cuidado del medio ambiente.

Centro de Intoxicaciones Hospital Posadas: (011) 4658-7777

Centro de Toxicología Hospital Gutiérrez: (011) 4962-6666/2247

Por cualquier consulta comunicarse a través de nuestros canales de difusión: www.propimat.com.ar/ / [@suicolorpintureria](https://www.instagram.com/suicolorpintureria/) / 1153435302 o a nuestro propio técnico Hugo Drago (1150591468).