


Ficha Técnica		 SUI COLOR más que una Pinturería
Nombre: <u>Impermeabilizante</u> <u>Frentes</u>	Revisión: 01	
	Fecha: 01/07/2025	
	Hoja: 1 de 2	

Es un producto de alta calidad especialmente desarrollado para pintar paredes exteriores e interiores. Posee un muy buen poder cubritivo, resistencia al lavado y a la formación de hongos. Se puede aplicar sobre yeso, mampostería, revoque, ladrillos, fibrocemento, etc.

CARACTERISTICAS GENERALES:

- Excelente poder cubritivo
- Resistente a hongos y lavados
- Buena nivelación
- Amplia gama de colores
- Acabado mate
- Presentación: 4lt - 20 lts

CARACTERISTICAS TECNICAS:

- Tipo de vehículo: polímero acrílico
- Rendimiento de 12 a 14 m² por mano y por litro
- Tiempo de secado: 6 horas repintado (2 a 3 manos) / 7 días de curado total
- Abrasión: excelente resistencia
- Diluyente y agua

INSTRUCCIONES DE USO:


Aplicar una primera mano, que se puede diluir hasta un 10% con agua para facilitar su aplicación y luego concluir con 2 o 3 manos del producto puro, dejando transcurrir 6 horas como mínimo entre manos.

La aplicación puede realizarse a pincel, rodillo y/o soplete tipo "airless".

La superficie debe estar limpia, seca y exenta de polvo, grasas, aceites, jabones, ceras u otros desmoldantes o contaminantes. Durante la aplicación y secado la temperatura ambiente deberá ser superior a 10 °C.

Mampostería Nueva: Dejar transcurrir como mínimo 60 días antes de iniciar pintado. Lijar bien toda la superficie, eliminar el polvillo. De existir grietas, fisuras o rajaduras, limpiar bien los bordes de las mismas, rellenarlas y si fuera necesario, reparar imperfecciones. Luego aplicar una mano de fijador al agua y finalmente aplicar el impermeabilizante.

Yeso: Dejar curar 60 días. Lijar solo si es necesario, eliminar el polvillo y aplicar fijador sellador al aguarrás, siguiendo las recomendaciones de uso para dicho producto.

Ficha Técnica		 SUI COLOR más que una Pinturería
Nombre: <u>Impermeabilizante</u> Frentes	Revisión: 01	
	Fecha: 01/07/2025	
	Hoja: 2 de 2	

PRECAUCIONES:

Producto no inflamable.

Seguridad: En contacto accidental con la piel, limpiar con abundante agua la zona afectada. Salpicaduras en los ojos, lavar con abundante agua durante 15 minutos, con los párpados levantados. En caso de ingestión, no inducir al vómito y enjuagar la boca antes de beber 1 o 2 vasos de agua. Si fuese inhalado, llevar a la persona a un lugar ventilado.

En todos los casos consultar al médico. Suministrar la información de la hoja de seguridad del producto.

- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Mantener el recipiente bien cerrado, en forma vertical y fuera del alcance de los animales.
- Utilizar guantes, protección ocular y delantal para manipular el producto.
- Trabajar en ambientes ventilados (puertas y ventanas abiertas).
- No mezclar el producto con álcalis u otras sustancias químicas.
- No aplicar sobre superficies calientes.
- No ingerir ni inhalar.
- Mantener lejos de llama, calor, fuentes de ignición y no fumar mientras se aplica el producto.
- Evitar contacto con la piel y los ojos.
- No dejar trapos y útiles con restos del producto.
- Evite que el producto penetre en el alcantarillado y las conducciones de agua. Si alcanza los desagües o las conducciones públicas de agua, notifíquelo a las autoridades correspondientes.

Centro de Intoxicaciones Hospital Posadas: (011) 4658-7777

Centro de Toxicología Hospital Gutiérrez: (011) 4962-6666/2247

Por cualquier consulta comunicarse a través de nuestros canales de difusión: www.propimat.com.ar / [@suicolorpintureria](https://www.instagram.com/suicolorpintureria) / 1153435302 o a nuestro propio técnico Hugo Drago (1150591468).